



공인시험기관 한국기기유화시험연구원

서울특별시 강남구 신사동 587-10 ☎135-892 <http://www.mpi.or.kr>
TEL: 02)543-3710 FAX: 02)543-3934

(1)면중 (1)면

시험 성적서

접수번호 : 제 화 2 0 0 8 - 2 2 0 호(2008. 03. 06) 발급일자 : 2008년 4월 17일
 신청인주소 : 경기도 안성시 미양면 구수리 304번지
 상 호 : 씨카코리아(주)
 성 명 : 안필립에니쉬
 시 료 명 : 고분자중합 2성분형 접착/미장물탈(Sika Top 121)
 시험기간 : 2007. 03. 19 ~ 2007. 04. 17
 용 도 : 품질관리용

시 험 항 목	단 위	시 험 치	시 험 방 법
접착강도 (14일)	N/cm ²	199.9	KS F 2476:2002
압축강도 (28일)	N/cm ²	3 934	
휨 강 도 (28일)	N/cm ²	1 017	
내염수성	-	이상없음	KS M 3015:2003

비고: 1) 배합비- 분말(B): 액상(A) = 4: 1 (중량비)
 2) 위의 결과는 신청인이 제공한 시료의 배합비로 시험한 결과임. 끝

확 인 : 시험자
 성 명 : 김 중 문 (서명)

기술책임자
 성 명 : 김 장 찬 (서명)

한국기기유화시험연구원장

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.